

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

на готовую гранитную щебеночно-песчаную смесь (ЩПС), полученную из изверженных (интрузивных) горных пород месторождения «Эркиля» по ГОСТ 25607-2009 «Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов»



ЩПС С5 (40 мм)

1. Производитель:		ООО «Выборгское карьероуправление»							
2. Качественные показатели готовой гранитной смеси С5 (40 мм)							Фактически		
2.1. Зерновой состав. Полные остатки на контрольных ситах размером,		% по массе							
Наибольший размер Д, мм	40	20	10	5	2,5	0,63	0,16	0,05	
40	0-10	25-60	45-80	57-85	67-88	80-95	90-97	95-100	
2.2. Содержание пылевидных и глинистых частиц в смеси, % по массе							до 5		
2.3. Содержание глины в комках от общего количества пылевидных и глинистых частиц в смеси, % по массе							0		
2.4. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе							от 17 до 25		
2.5. Коэффициент фильтрации смеси для дополнительных слоев, м/сут.							1,2 ÷ 5,5		
2.6. Марка щебня по водостойкости							В1		
2.7. Марка щебня по пластичности							Пл1		
2.8. Марка щебня по прочности (дробимости)							М800; М1000		
2.9. Марка по истираемости							И1; И2		
2.10. Марка щебня по морозостойкости							F 300		
2.11. Насыпная плотность смеси, т/м ³							1,50 ÷ 1,62		
2.12. Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов, А _{эфф} , Бк/кг, II класс (св.370 до 740)							от 380 до 395		
3. Физико-механические свойства гранитов месторождения «Эркиля»									
3.1. Плотность (без пор), ρ, г/см ³							2,66		
3.2. Объемная масса, т/м ³							2,62		
3.3. Пористость, V _{пор} , % по объему							0,4 ÷ 4,1		
3.4. Водопоглощение, W _в , % по массе							0 ÷ 1,0		
3.5. Предел прочности при сжатии: в сухом состоянии, МПа							175		
в водонасыщенном, МПа							156		
4. Химический анализ гранитов:									
SiO ₂ – 69.67-72.9 %, K ₂ O – 4.56-6.4 %, Al ₂ O ₃ – 12.7-13.1 %, Na ₂ O – 2.64-3.1 %, Fe ₂ O ₃ – 3.07-4.7 %, CaO – 1.2-2.32 %, TiO ₂ – 0.23 – 0.40%, MgO – 0.32 – 0.72%, MnO – 0.02 – 0.04%									
5. Минералого-петрографическая характеристика гранитов м/р «Эркиля»:									
Главные породообразующие минералы:			калиевый полевой шпат 45–60%; плагиоклаз 15 –20%; кварц 25-35%, биотит 2-5%, роговая обманка до 1%						
Вторичные минералы:			хлорит и рудные (развивающиеся по биотиту); серицит и хлорит (по полевым шпатам)						
Акцессорные минералы (примеси):			циркон, апатит, монацит, магнетит, фосфорит						
6. Содержание вредных компонентов и примесей:							не более	ГОСТ	Факт
• Аморфные разновидности диоксида кремния, растворимого в щелочах,							моль/л	50	17,33
• Сера, сульфиды, сульфаты в пересчете на SO ₃ ,							% по массе	1,5	0,31
• Пирит,							% по массе	4,0	0,28
• Слюда,							% по массе	15	0,23
• Галоидные соединения в пересчете на ион хлора,							% по массе	0,1	0,05
• Уголь, древесные остатки,							% по массе	1,0	0,10
• Свободных волокон асбеста,							% по массе	0,25	Не обнаружено
• Содержание орган-х веществ (коллометрическая проба)							не должен придавать раствору окраску соответствующую или темнее эталона		светлее эталона
Начальник лаборатории						Мозина М.Б.			
						04.01.2019 г			