



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

на **сортированный камень (СК)**, полученный из **изверженных (интрузивных) горных пород (гранито-гнейсов) месторождения «Красновское»**
по ТУ 08.12-018-03987691-2017
«Сортированный камень из изверженных пород»

СК фр.600- 700 кг «К»

1. Производитель: ООО «Выборгское карьероуправление»			
2. Качественные показатели СК из гранито-гнейсов фр. 600- 700 кг		Фактически	
2.1. Вес кусков камня более 700 кг,п.о., % по массе		0-10	
2.2. Вес кусков камня менее 600 кг,п.о., % по массе		90-100	
2.3. Содержание глины в комках, % по массе		до 1	
2.4. Марка щебня по прочности (дробимости)		M1200; M1400	
2.5. Марка щебня по морозостойкости		F 300	
2.6. Насыпная плотность, т/м³		1,48 ÷ 1,65	
2.7.Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов, , Аэфф, Бк/кг I класс (до 370)		от 190 до 290	
3. Физико-механические свойства гранито-гнейсов месторождения «Красновское»			
3.1. Плотность, г/см³		2,6 ÷ 2,8	
3.2. Пористость, % по объему		0,4 ÷ 5,0	
3.3. Водопоглощение, % по массе		0,1 ÷ 1,0	
3.4. Механическая прочность, МПа		1200 ÷2400 (ср.1800)	
4. Петрографическая характеристика гранито-гнейсов месторождения «Красновское»:			
4.1. Генетическая группа		– породы изверженные(интрузивные)	
4.2. Главные породообразующие минералы:		- микроклин 10–15%; плагиоклаз 1 –10%; кварц 5-50%, - биотит 1-2%, кордиерит 5-9% до 15-50%	
4.3. Акцессорные минералы (примеси): циркон, апатит, монацит, сфен, рутил, магнетит, хлорит, мусковит, гидрослюда, гидроокиси Fe; слюда(породообразующий) до14%			
4.4. По структурно-текстурным признакам: представляют собой мигматизированные гнейсы и мигматиты (сильно мигматизированные гнейсы).			
Макроскопически		- это мелко-среднезернистые породы розового, серого и серо-розового цвета.	
Текстура		- гнейсовидная.	
5 Содержание вредных компонентов и примесей:		не более	ГОСТ Факт
• Аморфные разновидности диоксида кремния, растворимого в щелочах,		ммоль/л	50 26,5
• Сера, сульфиды, сульфаты в пересчете на SO ₃ ,		% по массе	1,5 0,33
• Пирит,		% по массе	4,0 0,2
• Слюда,		% по массе	15,0 0,01
• Галоидные соединения в пересчете на ион хлора,		% по массе	0,1 0,01
• Уголь, древесные остатки,		% по массе	1,0 0,05
• Свободных волокон асбеста,		% по массе	0,25 не обнаружен
• Содержание орган-х. веществ (коллометрическая проба) соответствующую или темнее эталон		не должен придавать раствору окраску	
		Раствор бесцветный	
Начальник лаборатории			
Мозина М.Б.			
01.01.2026 г.			