



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА
на щебень гранитный, полученный из изверженных (интрузивных) горных пород месторождения «Эркиля» по ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ»

Фракция 20-40 мм

1. Производитель: ООО «Выборгское карьероуправление»			
2. Качественные показатели щебня гранитного фр. 20-40 мм			Фактически
2.1. Зерновой состав. Полные остатки на контрольных ситах, % по массе	20 мм	от 90 до 100	
	30 мм	от 30 до 60	
	40 мм	до 10	
	50 мм	до 0,5	
2.2. Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе			до 1
2.3. Содержание глины в комках, % по массе			0
2.4. Содержание зерен слабых пород, % по массе			до 2
2.5. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, группа			2÷3
2.6. Марка щебня по прочности (дробимости)			M800 ; M1000
2.7. Марка щебня по истираемости			I1; I2
2.8. Марка щебня по морозостойкости			F 300
2.9. Насыпная плотность, т/м³			1,32 ÷ 1,43
2.10. Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Аэфф, Бк/кг, I класс (до 370)			от 310 до 370
3. Физико-механические свойства гранитов месторождения «Эркиля»			
3.1. Плотность (без пор), ρ, г/см³			2,64
3.2. Объемная масса, т/м³			2,62
3.3. Пористость, V _{пор} , % по объему			0,4 ÷ 5,0
3.4. Водопоглощение, W _м , % по массе			0,1 ÷ 1,0
3.5. Предел прочности при сжатии: в сухом состоянии, МПа в водонасыщенном, МПа			175
			156
4. Химический анализ гранитов:			
SiO ₂ – 69.67-72.9 %, K ₂ O – 4.56-6.4 %, Al ₂ O ₃ – 12.7-13.1 %, Na ₂ O – 2.64-3.1 %, Fe ₂ O ₃ – 3.07-4.7 %, CaO – 1.2-2.32 %, TiO ₂ – 0.23 – 0.40%, MgO – 0.32 – 0.72%, MnO – 0.02 – 0.04%			
5. Минералого-петрографическая характеристика гранитов м/р «Эркиля»:			
Главные породообразующие минералы: калиевый полевой шпат 45–60%; плагиоклаз 15 –20%; кварц 25-35%, биотит 2-5%, роговая обманка до 1%			
Вторичные минералы: хлорит и рудные (развивающиеся по биотиту); серицит и хлорит (по полевым шпатам)			
Акцессорные минералы (примеси): циркон, апатит, монацит, магнетит, фосфорит			
6. Содержание вредных компонентов и примесей:			
		не более	ГОСТ
			Факт
• Аморфные разновидности диоксида кремния, растворимого в щелочах,	ммоль/л	50,0	20,50
• Сера, сульфиды, сульфаты в пересчете на SO ₃ ,	% по массе	1,5	0,25
• Пирит,	% по массе	4,0	0,2
• Слюда,	% по массе	15,0	0,01
• Галоидные соединения в пересчете на ион хлора,	% по массе	0,1	0,01
• Уголь, древесные остатки,	% по массе	1,0	0,1
• Свободных волокон асбеста,	% по массе	0,25	Не обнаружен.
• Содержание орган-х веществ (коллометрическая проба) не должна придавать раствору окраску соответствующую или темнее эталона			Раствор бесцветный
Начальник лаборатории  Мозина М.Б.			
01.01.2026 г.			

